OK Flux 10.33

Flux aggloméré fluoride basique principalement développé pour le rechargement des cylindres de laminoir. Couplage avec fils fourrés en technique single ou twin arc en oscillation. Il génère un laitier qui se détache particulièrement bien et supporte des température entre passes très élevées

Caractéristiques

Classements	EN ISO 14174 : S A FB 2 56 53 DC
Agréments	NAKS/HAKC : RD 03-613-03

Les approbations sont basées sur l'emplacement de l'usine. Veuillez contacter ESAB pour plus d'informations.

Transfert d'alliage	Non-alloying
Index d'alcalinité	nom: 2.9 %
Densité	nom: 1.1 %
Type de laitier	Fluoride-basic MgO-CaF2-Al2O3-SiO2

Analyse métal déposé			
Al2O3+MnO	**CaF2**	**CaO+MgO**	**SiO2+TiO2**
Composition chimique			
15	25	35	20

SAMFI SOCIÉTÉ ARTICLES MÉTALLIQUES & FOURNITURES INDUSTRIELLES